

STRIKOTHERM B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
bel gratis 0800-STRIKOLITH
www.strikotherm.nl

PUBLICATIE 20.1

Strikotherm gevelisolatie Strikotherm Multi-Fix Lijmkit

1.0 INLEIDING:

MULTI-FIX is een ijzersterke universele verlijming en afdichtingkit, oplosmiddelvrij met blijvend elastische eigenschappen. MULTI-FIX vervangt Siliconenkit, montagelijm, pu-lijm, acrylaatkit, sanitairkit en buthyleenkit.

2.0 TOEPASSING:

Verlijmen, monteren en afdichten: Universele lijm met unieke hechting op de meeste ondergronden en tast geen kunststoffen, zoals Polystyreen aan. Een hechtprimer is niet nodig. Ook geschikt als spiegel lijm.

Verlijmen van onderandere : EPS, PIR, PUR, Aluminium, polyester, staal, RVS, PVC, glas, hout, steen, beton, lood, spiegels, Volkern onderhoudvrije platen, EPDM rubber, plinten. Latten, deurdrempels, kozijnen, natuursteen en geluidwerende platen, muurafdekker, Stikotherm Stucco gevelelementen, tegels, binnensierlijstwerk, voegen in be- en ontluchtingssystemen, enz.

MULTI-FIX wordt o.a. toegepast in de bouw- en sanitairwereld.

3.0 PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

- Verlijmende eigenschappen van meer dan 25 kg per cm²;
- Blijvend elastisch;
- Oplosmiddelvrij;
- Krimpvrij;
- Direct overschilderbaar met dispersie- en Alkydharsverven;
- Schimmel- en bacteriënwerend;
- Geurloos en niet geleidend;
- Verlijming op vochtige ondergronden;
- UV-bestendig;

- **Uniek hechtingsvermogen**
- **Snelle uitharding**
- **Hoge U.V. – Bestendigheid**
- **Krimpvrije uitharding**
- **Blijvend flexibel**
- **Direct overschilderbaar**

STRIKOTHERM B.V.

Postbus 52
NL-4940 AB Raamsdonksveer

tel: +31(0)162 514750 *
fax: +31(0)162 522483
bel gratis 0800-STRIKOLITH
www.strikotherm.nl

PUBLICATIE 20.1

Strikotherm gevelisolatie Strikotherm Multi-Fix Lijmkit

4.0 PRODUCTEIGENCHAPPEN:

Technische gegevens:

Basis	:	MS-polymeren
Uitharding	:	door reactie op luchtvochtigheid
Dichtheid	:	1,4 g/cm ³
Filmvorming	:	na ca. 20 min. Bij 23C en 50% r.v.
Uithardingstijd	:	ca. 3 mm/24 uur
Volumeverandering	:	< 10%
Shore-A-hardheid	:	56
E-modulus bij 100%	:	> 0,4 Mpa
Rek bij breuk	:	> 200%
Maximaal toelaatbare verandering	:	20%
Temperatuur bestendig	:	-40C tot +100C
UV-bestendig	:	uitsteken
Chemisch bestendig	:	goed: water, zeewater, alifatische oplosmiddelen, olien, vetten, verdunde organische zuren, logen. matig: esters, ketonen, aromaten. slecht: geconcentreerde zuren, gechloreerde.

5.0 VERWERKING:

- Snij de koker open. Tuit op gewenste grootte opensnijden.
- Gebruik het lijmpistool.
- Aanbrengen op schone en vetvrije ondergrond.
- Naden afwerken met Strikolith Cleaner.

6.0 LEVERINGVORM:

- Kleur wit, grijs, zwart
- 12 stuks per doos